ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«09» Октября 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)
№57022-ПРГ/24 от 09.10.2024

1	Объект	Профили стальные гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, с маркировкой «ЭТАЛОН»: С8 – 1150
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью ПО «ЭТАЛОН». Адрес: Россия, 141070. Московская область, г.о. Королев, г. Королев. ул. Пионерская, л.1 , литер В, В 1, В2, помещ. 68, офис 3, ИНН: 9715233754, ОГРН: 5157746161150, телефон: +7 (495) 221-64-55, электронная почта: info@poetalon.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью ПО «ЭТАЛОН». Адрес: Россия, 141070. Московская область, г.о. Королев, г. Королев. ул. Пионерская, л.1 , литер В, В 1, В2, помещ. 68, офис 3, ИНН: 9715233754, ОГРН: 5157746161150, телефон: +7 (495) 221-64-55, электронная почта: info@poetalon.ru
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 57022 от 02 октября 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	02 октября 2024 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	02 октября 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	02 октября 2024 г. – 09 октября 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	СТО 17-1 2024
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Изготовление	Для изготовления профилированных листов используются рулонные заготовки проката толщиной от 0,4 до 1,5 мм	Соответствует требованиям	СТО 17-1 2024
2.	Предельные отклонения размеров профилированных листов	Не должны превышать указанных в таблицах 1,2 СТО 17-1 2024	Соответствует требованиям	СТО 17-1 2024
3.	Разность ширины крайних узких полок гофров профилированных листов, мм, не менее	2	2,5	СТО 17-1 2024
4.	Серповидность по ребру гофра, мм на 1 м длины, не более	1	0,4	СТО 17-1 2024
5.	Общая серповидность	Не должна превышать произведения допускаемой серповидности на 1 м на длину профлиста в метрах	Соответствует требованиям	СТО 17-1 2024
6.	Волнистость, мм, не более: - на плоских участках профилированных листов - на отгибах крайних полок	1,5 3	0,9 1,6	СТО 17-1 2024
7.	Косина резов профилированных листов	Не должна выводить длину листов за номинальный размер и предельное отклонение по длине	Соответствует требованиям	СТО 17-1 2024
8.	Качество поверхности профилированных листов	Должно соответствовать требованиям, приведенным в Приложениях В, Г СТО 17-1 2024	Соответствует требованиям	СТО 17-1 2024
9.	Качество профилированных листов, используемых в качестве нижней несущей арматуры в сталебетонных перекрытиях	Должно соответствовать требованиям, приведенным в Приложении Д СТО 17-1 2024	Соответствует требованиям	СТО 17-1 2024
10.	Профилированные листы с ДЗП	Могут изготавливаться с защитной самоклеющейся полиэтиленовой пленкой. Наносимая на поверхность профлиста полиэтиленовая плёнка защищает поверхность от повреждения во время транспортирования, хранения и монтажа. По требованию	Соответствует требованиям	СТО 17-1 2024

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
		потребителя защитная самоклеющаяся полиэтиленовая пленка может не наноситься		

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Профили стальные гнутые с трапециевидными гофрами для строительства, с маркировкой «ЭТАЛОН»: С8 – 1150, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью ПО «ЭТАЛОН». Адрес: Россия, l41070. Московская область, г.о. Королев, г. Королев. ул. Пионерская, л.l , литер В, В l, В2, помещ. 68, офис 3, ИНН: 9715233754, ОГРН: 5157746161150, телефон: +7 (495) 221-64-55, электронная почта: info@poetalon.ru, **соответствуют:** СТО 17-1 2024.

Исполнитель Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.